



Сухое строительство

КНАУФ- Дихтунгсбанд Профи

Информационный лист 02/2024



КНАУФ-Дихтунгсбанд Профи

НОВИНКА

Лента уплотнительная с повышенной адгезией

Описание

Лента уплотнительная КНАУФ-Дихтунгсбанд Профи — самоклеящаяся микропористая полимерная лента с повышенной адгезией и неотделимой защитной пленкой.

Применяется в каркасных звукоизоляционных конструкциях в качестве демфирующего слоя между профилями и обшивкой из листовых материалов, а также для максимально плотного сопряжения металлических профилей со строительными конструкциями.

Для достижения высоких показателей звукоизоляции лента клеится на полки стоечных профилей (ПС) и стенки потолочных профилей (ПП).

Технические характеристики

- Плотность: 33 кг/м³
- Сила адгезии: 1,5 Н/см
- Время набора адгезии: 15 мин.
- Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении: 130 %
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +60 °С
- Температура применения: не ниже +10 °С

Упаковка и хранение

| Длина в рулоне, м | Диаметр рулона, мм | Толщина ленты, мм | Ширина ленты, мм | Кол-во рулонов в упаковке, шт. | Высота упаковки, мм | Масса упаковки, кг |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30 | 411 | 4 | 30 | 24 | 720 | 2,856 |
| | | | 50 | 12 | 600 | 2,376 |
| | | | 70 | 12 | 840 | 3,324 |
| | | | 95 | 6 | 570 | 2,256 |

Изделие рекомендуется хранить в крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в вертикальном положении, штабелем высотой не более 2 м, при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха до 80 %. Допускается хранение в неотапливаемых помещениях, но перед применением следует выдержать в рекомендуемых условиях не менее 24 часов.

Гарантийный срок хранения уплотнительной ленты КНАУФ-Дихтунгсбанд Профи — 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Порядок работ

Перед применением, после транспортирования уплотнительной ленты в неблагоприятных погодных условиях при температуре ниже +10 °С, рулоны необходимо выдержать в рекомендуемых условиях не менее 24 часов.

Поверхности, на которые клеится уплотнительная лента, необходимо предварительно очистить от смазки и пыли. Наклеивать уплотнительную ленту следует слегка прижимая, ровно и без рывков, во избежание растягивания, деформации и перегибов. Все сочленения кусков ленты следует выполнять встык. Монтаж ленты необходимо производить при температуре не менее +10 °С. В случае, если требуется внести корректировки из-за неправильной наклейки, ленту можно переклеивать в течение 5 минут.

ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, МО, г. Красногорск, ул. Центральная, 139

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ.

Call-центр:

> 8 (800) 770 76 67

> www.knauf.ru